

水・グラウト用ゴムホース

用途別ゴムホース

- 適用流体：水・セメントミルク
- 流体温度：0℃～+80℃ ※流体が凍結した状態では使用不可
- 推奨雰囲気温度：0℃～+70℃
- 内管：耐水性合成ゴム
- 外被：耐摩耗耐候性合成ゴム

用途：○車体、トラック等の足回り、下回り、食品置場等の床、魚網等の洗浄作業 ○建造物の素地調整（ダムグリーンカットなど）、塗装の前処理作業
○セメントミルクの注入 ○建設現場での塵粉拡散防止の散水作業 ○塗装物の剥離、固着物の剥離



WJ 最高使用圧力 14.0 MPa	商品コードNo.	内径 mm	外径 mm	最高使用圧力 圧力 MPa	最小破壊圧力	最小曲げ半径 mm	重量 g/m	補強層	適用金具（掲載ページ）	
									工場アセンブリ	ユニクリンプ
	WJ04	6.3	13.8	14.0	42.0	55	220	1 W	UZ (P.57)	UZ (P.57)
	WJ06	9.5	17.0			75	330		UB (P.57)	UB (P.57)
	WJ08	12.7	19.8			90	380		UB (P.57)	UB (P.57)
	WJ12 ▲	19.0	26.6			140	580		UB (P.57)	UB (P.57)
	WJ16 ▲	25.4	33.5			180	850		UN (P.50)	UB (P.57)

▲印は納期をご確認ください

WB21 最高使用圧力 20.5 MPa	商品コードNo.	内径 mm	外径 mm	最高使用圧力 圧力 MPa	最小破壊圧力	最小曲げ半径 mm	重量 g/m	補強層	適用金具（掲載ページ）	
									工場アセンブリ	ユニクリンプ
	WB2104	6.3	14.0	20.5	61.5	65	230	1 W	UZ (P.57)	UZ (P.57)
	WB2106	9.5	17.2			85	340		UB (P.57)	UB (P.57)
	WB2108	12.7	20.2			90	390		UZ (P.57)	UB (P.57)
	WB2112 ▲	19.0	30.0			140	940	2 W	UB (P.57)	UB (P.57)
	WB2114 ▲	22.2	33.3			160	1,000		KH (P.64)	KH (P.64)
	WB2116 ▲	25.4	35.8			190	1,230		UB (P.57)	UB (P.57)

▲印は納期をご確認ください