

PASCALART-f Series

柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上

PASCALART (パスカアート) の仕様をベースとし、
ホース外径を更にスリム化する事により、
「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです

適用流体	鉱物性作動油
流体温度	-40℃～+100℃
推奨雰囲気温度	-40℃～+70℃
内管	耐油性合成ゴム
外被	耐摩耗耐候性合成ゴム



PF03 最高使用圧力 3.5 MPa	商品コード No.	内径 mm	外径 mm	最高使用圧力 MPa	最小破壊圧力 MPa	最小曲げ半径 mm	重量 g/m	補強層	適用金具 (掲載ページ)	
				圧力 MPa					工場アセンブリ	ユニクリンプ
	PF0304	6.3	11.9	3.5	14.0	45	120	2C	SR (P.50)	SR (P.50)
	PF0306	9.5	15.2			60	150		LS (P.50)	LS (P.50)
	PF0308	12.7	18.5			80	190		LS (P.50)	LS (P.50)
	PF0312	19.0	27.1			130	400		UT (P.50)	UT (P.50)
	PF0316	25.4	33.9			165	500		UT (P.50)	UT (P.50)

PF07 最高使用圧力 7.0 MPa	商品コード No.	内径 mm	外径 mm	最高使用圧力 MPa	最小破壊圧力 MPa	最小曲げ半径 mm	重量 g/m	補強層	適用金具 (掲載ページ)	
				圧力 MPa					工場アセンブリ	ユニクリンプ
	PF0704*	6.3	11.5	7.0	28.0	40	140	1W	UZ (P.57)	UL (P.53)/UZ (P.57)
	PF0706*	9.5	15.0			50	220		UB (P.57)	UB (P.57)
	PF0708*	12.7	18.3			60	320		UZ (P.57)	UB (P.57)

* 工場アセンブリで金具の材質がステンレスの場合、UL シリーズになります。

PF14 最高使用圧力 14.0 MPa	商品コード No.	内径 mm	外径 mm	最高使用圧力 MPa	最小破壊圧力 MPa	最小曲げ半径 mm	重量 g/m	補強層	適用金具 (掲載ページ)	
				圧力 MPa					工場アセンブリ	ユニクリンプ
	PF1404*	6.3	11.7	14.0	56.0	40	150	1W	UZ (P.57)	UL (P.53)/UZ (P.57)
	PF1406*	9.5	15.2			50	230		UB (P.57)	UB (P.57)
	PF1408*	12.7	18.7			60	350		UZ (P.57)	UB (P.57)

* 工場アセンブリで金具の材質がステンレスの場合、UL シリーズになります。

PF17 最高使用圧力 17.0 MPa	商品コード No.	内径 mm	外径 mm	最高使用圧力 MPa	最小破壊圧力 MPa	最小曲げ半径 mm	重量 g/m	補強層	適用金具 (掲載ページ)	
				圧力 MPa					工場アセンブリ	ユニクリンプ
	PF1704*	6.3	12.5	17.0	68.0	45	190	1W	UZ (P.57)	UZ (P.57)
	PF1706*	9.5	16.9			60	330		UB (P.57)	UB (P.57)
	PF1708*	12.7	19.8			80	500	2W	UZ (P.57)	UB (P.57)

* 工場アセンブリで金具の材質がステンレスの場合、UL シリーズになります。