

## 鉱物性作動油用ゴムホース

用途別ゴムホース

- 適用流体：鉱物性作動油
- 流体温度：-40℃～+100℃
- 推奨雰囲気温度：-40℃～+70℃
- 内管：耐油性合成ゴム
- 外被：耐候性合成ゴム



R1A  
R2A

| 商品コードNo. | 内径   | 外径   | 最高使用圧力 | 最小破壊圧力 | 最小曲げ半径 | 重量    | 補強層 | 適用金具（掲載ページ）           |        |
|----------|------|------|--------|--------|--------|-------|-----|-----------------------|--------|
|          | mm   | mm   | 圧力 MPa |        | mm     | g/m   |     | 工場アセンブリ               | ユニクリンプ |
| R1A03 ▲  | 4.8  | 12.7 | 18.5   | 92.0   | 70     | 210   | 1W  | EA (P.69)             | —      |
| R1A04 ▲  | 6.3  | 15.9 | 17.0   | 84.5   | 85     | 310   |     | UF (P.69)             | —      |
| R1A06 ▲  | 9.5  | 19.8 | 14.0   | 70.0   | 110    | 430   |     | UF (P.69)             | —      |
| R1A08 ▲  | 12.7 | 23.0 | 11.0   | 57.0   | 135    | 540   |     | UF (P.69)             | —      |
| R1A12 ▲  | 19.0 | 30.2 | 7.5    | 38.0   | 200    | 770   |     | UG (P.69)             | —      |
| R1A16 ▲  | 25.4 | 38.1 | 7.0    | 35.0   | 250    | 1,150 |     | UG (P.69)             | —      |
| R1A20 ▲  | 31.8 | 46.0 | 5.0    | 28.0   | 310    | 1,520 |     | UZ (P.57)             | —      |
| R1A24    | 38.1 | 52.4 | 4.5    | 26.0   | 360    | 1,810 |     | EC (P.69) / HW (P.64) | —      |
| R1A32    | 50.8 | 66.7 | 3.5    | 20.0   | 470    | 2,430 |     | EC (P.69) / HW (P.64) | —      |
| R2A03    | 4.8  | 15.9 | 32.5   | 165.0  | 85     | 390   | 2W  | EC (P.69)             | —      |
| R2A04 ▲  | 6.3  | 17.5 | 29.5   | 151.0  | 95     | 460   |     | GB (P.69)             | —      |
| R2A06 ▲  | 9.5  | 21.4 | 24.5   | 120.0  | 115    | 620   |     | UG (P.69)             | —      |
| R2A08    | 12.7 | 24.6 | 20.5   | 103.0  | 150    | 780   |     | UG (P.69)             | —      |
| R2A12 ▲  | 19.0 | 31.8 | 14.0   | 71.0   | 210    | 1,050 |     | UG (P.69)             | —      |
| R2A16 ▲  | 25.4 | 39.7 | 14.0   | 70.0   | 260    | 1,620 |     | UG (P.69)             | —      |

▲印は納期をご確認ください

## 耐熱耐油ホース

用途別ゴムホース

- 適用流体：鉱物性作動油・鉱物性エンジンオイル
- 流体温度：-40℃～+135℃
- 推奨雰囲気温度：-40℃～+100℃
- 内管：耐熱・耐油性合成ゴム
- 外被：耐熱・耐油・耐候性合成ゴム

HM

最高使用圧力  
7.0 MPa

| 商品コードNo. | 内径   | 外径   | 最高使用圧力 | 最小破壊圧力 | 最小曲げ半径 | 重量  | 補強層 | 適用金具（掲載ページ） |        |
|----------|------|------|--------|--------|--------|-----|-----|-------------|--------|
|          | mm   | mm   | 圧力 MPa |        | mm     | g/m |     | 工場アセンブリ     | ユニクリンプ |
| HM12     | 19.0 | 26.5 | 7.0    | 28.0   | 140    | 550 | 1W  | UN (P.50)   | —      |
| HM16     | 25.4 | 33.3 |        |        | 180    | 850 |     | UN (P.50)   | —      |

▲印は納期をご確認ください

## サクション用ゴムホース

用途別ゴムホース

- 適用流体：鉱物性作動油
- 流体温度：-40℃～+100℃
- 推奨雰囲気温度：-40℃～+70℃
- 内管：耐油性合成ゴム
- 外被：耐候性合成ゴム
- 最大負圧（サクション）：-0.08665MPa

VW

最高使用圧力  
3.0 MPa

| 商品コードNo. | 内径   | 外径   | 最高使用圧力 | 最小破壊圧力 | 最小曲げ半径 | 重量    | 補強層 | 適用金具（掲載ページ） |           |
|----------|------|------|--------|--------|--------|-------|-----|-------------|-----------|
|          | mm   | mm   | 圧力 MPa |        | mm     | g/m   |     | 工場アセンブリ     | ユニクリンプ    |
| VW16     | 25.4 | 35.6 | 3.0    | 12.0   | 140    | 940   | 1W  | UT (P.50)   | UT (P.50) |
| VW20     | 31.8 | 41.7 |        |        | 180    | 1,150 |     | UT (P.50)   | UT (P.50) |
| VW24     | 38.1 | 48.3 |        |        | 230    | 1,180 |     | LC (P.50)   | LC (P.50) |
| VW32 ▲   | 50.8 | 63.4 |        |        | 270    | 2,300 | 2W  | HW (P.64)   | HW (P.64) |

鉱物性作動油の他、水・空気にも使用できる場合がありますのでご相談ください。

▲印は納期をご確認ください