

水洗浄ゴムホース

用途別 ゴムホース

- 適用流体：水
- 流体温度：0℃～+80℃
- 推奨雰囲気温度：0℃～+70℃ ※流体が凍結した状態では使用不可
- 内管：耐油性合成ゴム
- 外被：耐摩耗耐候性合成ゴム



構造図

- ① 軽量・柔軟化 —— 軽く、柔らかくなり、ホースの取り回しを容易に。（WA14シリーズは弊社WJシリーズと比較して、約40%もの**軽量・柔軟化**を実現）
- ② ショック吸収構造 —— ショック吸収構造にすることで、ON-OFF時の衝撃を緩和。



WA 14 最高使用圧力 14.0 MPa	商品コードNo.	内径 mm	外径 mm	最高使用圧力 圧力 MPa	最小破壊圧力 MPa	最小曲げ半径 mm	重量 g/m	補強層	適用金具（掲載ページ）	
									工場アセンブリ	ユニクリンプ
	WA1404	6.3	13.4	14.0	35.0	50	140	1B	UL (P.53)	UL (P.53)
	WA1406	9.5	16.5			70	200		UL (P.53)	UL (P.53)
	WA1408	12.7	20.2			80	250		UL (P.53)	UL (P.53)

WAR 最高使用圧力 20.5 MPa	商品コードNo.	内径 mm	外径 mm	最高使用圧力 圧力 MPa	最小破壊圧力 MPa	最小曲げ半径 mm	重量 g/m	補強層	適用金具（掲載ページ）	
									工場アセンブリ	ユニクリンプ
	WAR04 ▲	6.3	13.4	20.5	51.5	50	140	1B	UL (P.53)	UL (P.53)
	WAR06 ▲	9.5	16.5			50	200		UL (P.53)	UL (P.53)
	WAR08 ▲	12.7	19.8			70	250		UL (P.53)	UL (P.53)

警告 WA14及びWARシリーズの補強層は特殊合成繊維の為、鋭利なものがホースに触れる現場では使用しないでください。鋭利なものがホースに触れると、補強層が切れ、ホースが破裂するおそれがあり、危険です。※鋭利な物がある環境下にはWJまたはWB21をお奨めします。

▲印は納期をご確認ください

高温洗浄用ゴムホース

用途別 ゴムホース

- 適用流体：高温水
- 流体温度：0℃～+120℃
- 推奨雰囲気温度：0℃～+70℃ ※流体が凍結した状態では使用不可
- 内管：耐高温水合成ゴム
- 外被：耐摩耗耐候性合成ゴム

WH21 最高使用圧力 20.5 MPa	商品コードNo.	内径 mm	外径 mm	最高使用圧力 圧力 MPa	最小破壊圧力 MPa	最小曲げ半径 mm	重量 g/m	補強層	適用金具（掲載ページ）	
									工場アセンブリ	ユニクリンプ
	WH2106	9.5	17.2	20.5	61.5	85	360	1W	UF (P.69)	GA (P.69)

警告 鉱物性作動油には使用しないでください。ご使用の場合ホースの破裂や流体漏れのおそれがあり危険です。

スチーム洗浄専用ゴムホース

用途別 ゴムホース

- 適用流体：スチーム
- 流体温度：+4℃～+210℃
- 推奨雰囲気温度：-40℃～+70℃
- 内管：耐熱性合成ゴム
- 外被：耐熱性合成ゴム

スチーム洗浄用途以外はお問い合わせください。ご使用条件によっては、短期間での交換が必要となります。

SA 最高使用圧力 2.0 MPa	商品コードNo.	内径 mm	外径 mm	最高使用圧力 圧力 MPa	最小破壊圧力 MPa	最小曲げ半径 mm	重量 g/m	補強層	適用金具（掲載ページ）	
									工場アセンブリ / ボルト締	
	SA08 ▲	12.7	26.1	2.0	12.0	150	610	1W	SK (P.33)	
	SA12 ▲	19.0	32.4			210	810		SK (P.33)	
	SA16 ▲	25.4	41.6			250	1,320		SK (P.33)	

※上記サイズ以外はお相談ください。

▲印は納期をご確認ください

警告 鉱物性作動油には使用しないでください。ご使用の場合ホースの破裂や流体漏れのおそれがあり危険です。