

[用途別樹脂ホース]

工作機械用樹脂ホース

用途別樹脂ホース

- 適用流体：鉱物性作動油
- 流体温度：-40℃～+93℃
- 推奨雰囲気温度：-40℃～+70℃
- 内管：ポリウレタン
- 外被：軟線スチールワイヤ1ブレード



構造図



AG10

外傷保護構造

商品コードNo.	内径	外径	最高使用圧力	最小破壊圧力	最小曲げ半径	重量	補強層	適用金具（掲載ページ）	
	mm	mm	圧力 MPa		mm	g/m		工場アセンブリ	ユニクリンプ
AG 1004	6.3	11.8	10.5	42.0	35	160	1P	JG (P.72)	SG (P.72)
AG 1006	9.5	15.7			55	230		SG (P.72)	SG (P.72)
AG 1008	12.7	19.8			70	350		SG (P.72)	SG (P.72)

洗浄用樹脂ホース

用途別樹脂ホース

- 適用流体：水
- 流体温度：0℃～+80℃
- 推奨雰囲気温度：0℃～+70℃
- 内管：特殊樹脂
- 外被：ポリウレタン（赤色）



構造図

WSH

圧力ON-OFF時のショック吸収構造

商品コードNo.	内径	外径	最高使用圧力	最小破壊圧力	最小曲げ半径	重量	補強層	適用金具（掲載ページ）	
	mm	mm	圧力 MPa		mm	g/m		工場アセンブリ	ユニクリンプ
WSH04	6.3	12.8	14.0	42.0	35	100	1P	JY (P.72)	SY (P.72)
WSH06	9.5	17.4			55	170		UY (P.72)	UY (P.72)

スチーム配管用樹脂ホース

用途別樹脂ホース

- 適用流体：スチーム
- 流体温度：+4℃～+220℃
- 推奨雰囲気温度：-40℃～+70℃
- 内管：四弗化エチレン樹脂
- 外被：——



構造図

SF

最高使用圧力
2.0 MPa

商品コードNo.	内径	外径	最高使用圧力	最小破壊圧力	最小曲げ半径	重量	補強層	適用金具（掲載ページ）	
	mm	mm	圧力 MPa		mm	g/m		工場アセンブリ	ユニクリンプ
SF04 ▲	6.3	9.0	2.0	56.0	65	110	1W (ステンレス)	JG (P.72)	SG (P.72)
SF06 ▲	9.5	13.6		42.0	100	170		SG (P.72)	SG (P.72)
SF08 ▲	12.7	16.4		42.0	135	210		SH (P.72)	SH (P.72)
SF10 ▲	15.9	20.1		28.0	170	280		SH (P.72)	——

※SFホースはスチーム以外の流体にも使用可能で、この場合の適用温度範囲・使用圧力は別途お問合せください。

▲印は納期をご確認ください