


ペイントスプレー(エアレス)用樹脂ホース

用途別樹脂ホース

- 適用流体：有機溶剤・塗料
- 流体温度：-20℃～+80℃
- 推奨雰囲気温度：-20℃～+40℃
- 内管：ナイロン12
- 外被：軟質塩化ビニール(透明)



構造図



PS 帯電防止構造	商品コード No.	内径 mm	外径 mm	最高使用圧力 圧力 MPa	最小破壊圧力	最小曲げ半径 mm	重量 g/m	補強層	適用金具(掲載ページ) 工場アセンブリ
	PS03	4.8	10.0	31.0	93.0	35	120	1W (ステンレス)	CY (P.72)
	PS04	6.3	12.0	27.5	82.5	45	160		JY (P.72)
	PS05	7.9	14.6	24.5	73.5	60	200		SY (P.72)

※ 有機溶剤成分が高い場合は、お問い合わせください。



- ご使用後のホースは、確実にホース内部の残圧を除去してください。
残圧を除去しなかった場合、ホースの折れ(キンク)によりホースが破裂、又はホースの耐久力が低下しホースの破裂や、口金具部より漏れ・抜けが発生し、やけどや怪我につながるおそれがあります。
- ホース仕様の最小曲げ半径以上で使用してください。
ホース仕様の曲げ半径以下で使用されますと、ホースの耐久力が低下しホースの破裂や、口金具部より漏れ・抜けが発生し、やけどや怪我につながるおそれがあります。
- ホースを変形させないでください。
折る、ねじる、引っ張ることはしないでください。ホースが折れたり、変形しますと、ホースの耐圧力が低下し破裂や、口金具部より漏れ・抜けに至り、やけどや怪我につながるおそれがあります。