

散水用ホース

■耐寒グリーンホース

散水用

内径×外径 mm	標準重量 g/m	使用圧力 23℃ MPa	定尺 m	色調
15×20	150	0～0.1	50	透明グリーン
18×23	185	0～0.1	50	
●18×24	230	0～0.1	50	
●22×27	220	0～0.1	50	
25×30	250	0～0.1	50	
●25×31	310	0～0.1	50	
●32×38	390	0～0.1	30	

※使用温度範囲(℃):-10～40
●印のサイズは受注生産となります。

- 特長
- 耐寒性に優れ、冬場の低温雪囲気でも硬くなり難い寒冷地向けの汎用ホース。
 - 柔軟性が非常に優れる。

【水専用ホース】
■用途 給水・散水用(一般家庭、園芸、農業、建築・土木、船舶等)
※常温直管状態において許容できる最大圧力であり、金具・バンドの組み合わせや常温以上で使用する
場合など条件によって許容圧力は低下します。

■二重ホース

散水用

内径×外径 mm	標準重量 g/m	使用圧力 23℃ MPa	定尺 m	色調
15×20	165	0～0.1	50	ブルー
18×23	195	0～0.1	50	
●18×24	240	0～0.1	50	
●22×28	290	0～0.1	50	
25×30	270	0～0.1	50	
●25×31	320	0～0.1	50	
●25×32	390	0～0.1	60	

※使用温度範囲(℃):-5～40 温度の上昇により耐圧性能が低下しますのでご注意ください。
●印のサイズは受注生産となります。

■用途 【水専用ホース】
給水・散水用(一般家庭、園芸、農業、建築・土木、船舶等)
※常温直管状態において許容できる最大圧力であり、金具・バンドの組み合わせや常温以上で使用する
場合など条件によって許容圧力は低下します。

参考商品のご案内

■高圧洗浄用ホース(受注生産品)

洗浄用

内径×外径 mm	標準重量 g/m	使用圧力 23℃ MPa	破裂圧力 23℃ MPa	最小曲半径 mm	定尺 m	色調	No.5金具 30°凸シート
6.3×13	130	0～21.0	100.0	40	50	グリーン	G 1/4
9.5×17	190	0～21.0	100.0	60	50		G 3/8
12.7×22	290	0～21.0	100.0	80	50		G 1/2
16×25	340	0～21.0	100.0	100	50		G 1/2

※使用温度範囲(℃):-20～50、上記規格は特殊品扱いとなっております。
お客様の希望する、軽量で高圧タイプのご用命をお待ち申し上げます。

- 特長
- 特殊高強度繊維で耐圧補強している為、軽量で柔軟性があり、取り回しが容易です。
 - 内外面共に特殊ウレタン樹脂を使用しており、耐摩耗性、耐候性及び耐寒性に優れています。
 - 繊維補強の為、ポンプの脈動圧による衝撃をホース体で吸収する作用があり、スプレーガン等に伝わる衝撃を軽減出来ます。

■用途 【高圧洗浄機、配管洗浄ホース】水圧送用
※常温直管状態において許容できる最大圧力であり、金具・バンドの組み合わせや常温以上で使用する
場合など条件によって許容圧力は低下します。

■高圧エアーホース(受注生産品)

エアー
ツール用

補強糸に高強度繊維、表面に滑り性が良い特殊樹脂を配した高圧エアー用ホースです。

- 特長
- 耐圧性:補強糸に高強度繊維を使用し、耐圧性能を大幅に向上させました。
 - すべり性:ホース表面がすべり性に優れており、障害物に引っ掛かりにくく作業性が良好です。
 - 柔軟性:特殊配合樹脂を使用し、柔軟性に優れ、柔らかくしなやかです。

■用途 【エアー専用耐圧ホース】 工場設備エアー配管用
各種エアーツール用(エアーガン、インパクトレンチ、釘打ち機、エアードライバードリルなど)
※常温直管状態において許容できる最大圧力であり、金具・バンドの組み合わせや常温以上で使用する
場合など条件によって許容圧力は低下します。

■コイルホース(受注生産品)

エアー
ツール用

- 特長
- 補強糸入りの為、耐圧性能に優れています。
 - バネ弾性に優れており、伸縮配管用に最適です。
 - 曲げ半径が非常に小さく取扱いが容易です。
 - 外面にはウレタン樹脂を使用しており、耐摩耗性に優れています。

■用途 【エアー専用耐圧ホース】工場設備エアー配管用 各種エアーツール用
(エアーガン、インパクトレンチ、釘打ち機、エアードライバードリルなど)
※常温直管状態において許容できる最大圧力であり、金具・バンドの組み合わせや常温以上で使用する
場合など条件によって許容圧力は低下します。

食品・塗装・薬品用ホース

■MPチューブ(受注生産品)

食品
用

塗装
用

薬品
用

- 特長
- 内面層が4フッ化フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
 - 非粘着性に優れ、高粘度の流体等を効率よく輸送できます。また流体物の付着が極めて少ない為、塗装用途での塗料の色変えが容易に行えます。
 - 外面は柔軟性のある樹脂を使用しておりますので作業操作性が良好です。
 - 流体等に嫌な味や臭いを付けにくく食品用に最適です。
 - 食品衛生法・食品添加物等の規格基準 昭和37年厚生省告示第370号(改正 平成18年厚生労働省告示第201号)に適合しています。
 - 透明性があり内部流体の確認が可能です。

■用途 【多用途配管ホース】 薬品、溶剤、塗料、油、食品、飲料、粉体、水、純水など
工場設備配管(塗装ロボット、食品・化学プラント、半導体洗浄など)
各種機械組込み用(塗装機、理化学機器、飲料自動販売機など)

※常温直管状態において許容できる最大圧力であり、金具・バンドの組み合わせや常温以上で使用する
場合など条件によって許容圧力は低下します。

■MPホース

食品
用

塗装
用

薬品
用

- 特長
- 内面層が4フッ化フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
 - 非粘着性に優れ、高粘度の流体等を効率よく輸送できます。また流体物の付着が極めて少ない為、塗装用途での塗料の色変えが容易に行えます。
 - 外面は柔軟性のある樹脂を使用しておりますので作業操作性が良好です。
 - 流体等に嫌な味や臭いを付けにくく食品用に最適です。
 - 食品衛生法・食品添加物等の規格基準 昭和37年厚生省告示第370号(改正 平成18年厚生労働省告示第201号)に適合しています。
 - 透明性があり内部流体の確認が可能です。

■用途 【多用途配管耐圧ホース】 薬品、溶剤、塗料、油、食品、飲料、粉体、水、純水など
工場設備配管(塗装ロボット、食品・化学プラント、半導体洗浄など)
各種機械組込み用(塗装機、理化学機器、飲料自動販売機など)

※常温直管状態において許容できる最大圧力であり、金具・バンドの組み合わせや常温以上で使用する
場合など条件によって許容圧力は低下します。

■フレックスMPチューブ(受注生産品)

食品
用

塗装
用

薬品
用

- 特長
- 内面層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)の為、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
 - 非粘着性に優れ、高粘度の流体等を効率よく輸送できます。また流体物の付着が極めて少ない為、塗装用途での塗料の色換えが容易に行えます。
 - 外面は柔軟性のある樹脂を使用しておりますので作業操作性が良好です。
 - 流体等に嫌な味や臭いを付けにくく食品用に最適です。
 - 食品衛生法・食品添加物等の規格基準 昭和37年厚生省告示第370号(改正 平成18年厚生労働省告示第201号)に適合しています。
 - 透明性があり内部流体の確認が可能です。
 - 20℃でも柔軟性を失わず、寒冷地でも使用できます。

■用途 【多用途配管ホース】 薬品、溶剤、塗料、油、食品、飲料、粉体、水など
工場設備配管(塗装ロボット、食品・化学プラントなど)
各種機械組込み用(塗装機、理化学機器、飲料自動販売機など)

※常温直管状態において許容できる最大圧力であり、金具・バンドの組み合わせや常温以上で使用する
場合など条件によって許容圧力は低下します。

■フレックスMPホース(受注生産品)

食品
用

塗装
用

薬品
用

- 特長
- 内面層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)の為、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
 - 非粘着性に優れ、高粘度の流体等を効率よく輸送できます。また流体物の付着が極めて少ない為、塗装用途での塗料の色換えが容易に行えます。
 - 外面は柔軟性のある樹脂を使用しておりますので作業操作性が良好です。
 - 流体等に嫌な味や臭いを付けにくく食品用に最適です。
 - 食品衛生法・食品添加物等の規格基準 昭和37年厚生省告示第370号(改正 平成18年厚生労働省告示第201号)に適合しています。
 - 透明性があり内部流体の確認が可能です。
 - 20℃でも柔軟性を失わず、寒冷地でも使用できます。

■用途 【多用途配管ホース】 薬品、溶剤、塗料、油、食品、飲料、粉体、水など
工場設備配管(塗装ロボット、食品・化学プラントなど)
各種機械組込み用(塗装機、理化学機器、飲料自動販売機など)

※常温直管状態において許容できる最大圧力であり、金具・バンドの組み合わせや常温以上で使用する
場合など条件によって許容圧力は低下します。



内径×外径 mm	標準重量 (g/m)	使用圧力 23℃ MPa	破裂圧力 23℃ MPa	最小曲半径 mm	定尺 m	色調
4×9	70	0～0.7	4.0	40	50	透明
6×11	90	0～0.7	4.0	45	50	
8×13.5	120	0～0.5	2.5	70	50	
9×15	150	0～0.5	2.5	80	50	
10×16	160	0～0.4	2.0	90	50	
12×18	180	0～0.4	2.0	120	50	
15×22	260	0～0.4	2.0	170	50	
19×26	320	0～0.3	1.5	250	50	
25×33	470	0～0.2	1.0	400	50	

※使用温度範囲(℃):-5～60



内径×外径 mm	標準重量 (g/m)	使用圧力 23℃ MPa	破裂圧力 23℃ MPa	最小曲半径 mm	定尺 m	色調
4×9	70	0～1.5	10.0	40	50	透明 赤青カラー系 入り
6×11	90	0～1.5	10.0	45	50	
8×13.5	120	0～1.5	9.5	70	50	
9×15	150	0～1.5	9.5	80	50	
10×16	160	0～1.2	8.0	90	50	
12×18	180	0～1.2	8.5	120	50	
15×22	260	0～1.2	6.5	170	50	
19×26	320	0～1.0	6.5	250	50	
25×33	470	0～1.0	3.5	400	50	

※使用温度範囲(℃):-5～60



内径×外径 mm	標準重量 (g/m)	使用圧力 23℃ MPa	破裂圧力 23℃ MPa	最小曲半径 mm	定尺 m	色調
2×4	15	0～0.6	6.5	15	100	透明
4×6	20	0～0.6	3.5	25	100	
6.5×10	60	0～0.6	3.0	40	100	
8×12	80	0～0.6	3.0	50	100	

※使用温度範囲(℃):-20～80



内径×外径 mm	標準重量 (g/m)	使用圧力 23℃ MPa	破裂圧力 23℃ MPa	最小曲半径 mm	定尺 m	色調
4×9	60	0～1.5	10.0	25	50	透明
6×11	80	0～1.5	8.0	40	50	
8×13.5	110	0～1.5	8.0	50	50	
9×15	140	0～1.5	8.0	65	50	
12×18	170	0～1.2	7.5	85	50	
15×22	250	0～1.2	6.0	105	50	
19×26	300	0～1.0	6.0	135	50	
25×33	450	0～0.6	4.0	175	50	

※使用温度範囲(℃):-20～80