

バンテージ®印 耐酸ホース

バンテージ®印 耐酸デリバリーサクションホース



- 流体

酸、アルカリ、その他腐食性食品
- 特長

- 内面に特殊耐酸ゴムを使用、耐久性に優れます。
 - 外面は耐薬品性、耐候性考慮しています。
- 用途

化学薬品工場、ローリー、船舶



V印耐酸デリバリーサクションホース形状

≪ホース口元形状≫
 バンドレスタイプ等の製作も承っております。
 詳しくは P.54をご参照の上お問合せください。

【標準仕様および性能】〈バンテージ〉印耐酸ホース

呼び	内径 (mm)	外径 (mm)	補強繊維層	標準 質量 (kg/m)	許容圧力 常温 (MPa)	許容曲げ 半径常温 (mm)	最大長さ (m)
19	19.0	33.0	2CP	0.7	1.0	190	20
25	25.4	38.5	2CP	0.8	1.0	250	20
32	31.8	46.0	2CP	1.0	1.0	320	20
38	38.1	52.0	2CP	1.2	1.0	380	20
45	44.5	60.0	2CP	1.5	1.0	450	20
50	50.8	67.0	2CP	1.7	1.0	500	20
65	63.5	82.0	2CP	2.5	1.0	650	20
75	76.2	97.0	4CP	3.5	1.0	750	20
100	101.6	127.0	4CP	5.4	1.0	1,000	20

※ご要望により、上記以外のサイズも製作可能です。
 ※ご使用温度範囲は、－20℃～60℃を目安としてください。

【標準仕様および性能】〈バンテージ〉印耐酸デリバリーサクションホース

呼び	内径 (mm)	口元 外径 (mm)	補強繊維層	標準 質量 (kg/m)	許容圧力 常温 (MPa)	耐負圧力 常温 (MPa)	許容曲げ 半径常温 (mm)	最大長さ (m)
38	38.1	(57.0)	2CPx1Wx1P	1.7	1.0	－0.1	320	20
50	50.8	(73.0)	2CPx1Wx1P	2.3	1.0	－0.1	400	20
65	63.5	(87.0)	2CPx1Wx1P	3.2	1.0	－0.1	520	20
75	76.2	(100.0)	2CPx1Wx1P	4.5	1.0	－0.1	600	20
90	88.9	(112.0)	2CPx1Wx1P	5.0	1.0	－0.1	720	10
100	101.6	(128.0)	2CPx1Wx1P	6.5	1.0	－0.1	800	10
125	127.0	(151.0)	4CPx1Wx1P	7.4	1.0	－0.1	900	10
150	152.4	(178.0)	4CPx1Wx1P	9.5	1.0	－0.1	1,200	10
200	203.2	(230.0)	4CPx1Wx1P	15.0	1.0	－0.1	1,600	10

※ご要望により、上記以外のサイズも製作可能です。
 ※ご使用温度範囲は、－20℃～60℃を目安としてください。
 ※本体形状は、ご希望により平滑仕様、蛇腹仕様のどちらでも製作可能です。
 ※口元外径の数値は参考値です。