

港湾 荷役用ホース

セメント圧送用ホース



- 内面層: 耐摩耗・耐老化性ゴム
- 補強層: 合成繊維コード&硬鋼線
- 外面層: 耐老化性ゴム

■ セメント輸送船から陸上にセメント粉を空気で移送、荷役するためのホースです。
両端末は、フランジのライニングバンドレスタイプが一般的です。

セメント圧送用ホース

在庫	内 径			コード数	ワイヤー数	最高使用圧力	最小曲げ半径
	呼 称	mm	CP				
-	200	8	203.2	6	1	1.0	1,600
-	250	10	254.0	8	1	1.0	2,000
-	300	12	304.8	8	1	1.0	2,400
-	350	14	355.6	10	1	1.0	2,800

デリバリー
専用

※推奨使用温度: 5 ~ 80℃
※上記以外の寸法、仕様も製作しています。

穀物輸送用ホース



- 内面層: 耐摩耗・耐老化性ゴム
- 補強層: 合成繊維コード&硬鋼線
- 外面層: 耐老化性ゴム

■ 穀物輸送船からニューマチックアンローダで荷役するためのホースです。
トモロコシ、大豆、小麦、メイズ、マイロなどを含む穀物混合気体の吸引に使用できます。

穀物輸送用ホース

在庫	内 径			コード数	ワイヤー数	最大真空圧	最小曲げ半径	許容引張力
	呼 称	mm	CP					
-	225	9	228.5	2	1	60	1,500	8,000
-	300	12	304.8	2	1	60	1,500	8,000
-	320	-	315.0	2	1	60	1,600	8,000
-	336	-	336.0	2	1	60	1,700	8,000
-	340	-	338.0	2	1	60	1,700	8,000
-	370	-	365.0	2	1	50	2,300	8,000
-	372	-	372.0	2	1	50	2,300	8,000
-	376	-	376.0	2	1	50	2,300	8,000
-	400	16	406.4	8	2	40	4,000	8,000

サクシオン
専用

※推奨使用温度: -10 ~ +40℃
※上記以外の寸法、仕様も製作しています。

