

耐薬品用ホース



耐薬品用ホース



- 内面層: 耐薬品・耐老化性ゴム
- 補強層: 合成繊維コード&硬鋼線
- 外面層: 耐薬品・耐老化性ゴム

耐薬品用ホース（内外面黒色（内面ゴム材質ブチルゴム））

在庫	内 径			外 径	コード数	最高使用圧力	最小曲げ半径	標準長	概算質量
	呼 称	mm	mm						
-	12	1/2	12.7	26.0	2	2.0	145	20	10
-	15	5/8	15.9	29.0	2	2.0	180	20	12
-	19	3/4	19.0	32.0	2	2.0	230	20	13
-	25	1	25.4	38.5	2	1.5	300	20	17
-	32	1 1/4	31.8	46.0	2	1.5	385	20	22
-	38	1 1/2	38.1	52.0	2	1.0	460	20	25
-	50	2	50.8	67.0	2	1.0	600	20	38
-	65	2 1/2	63.5	84.5	4	1.5	780	20	60
-	75	3	76.2	98.0	4	1.0	900	20	74
-	100	4	101.6	124.0	4	1.0	1,200	20	98

※塩酸(濃度: max.37%)などの輸送に使用できます。

両端末に口元キャップ加工を施しており、補強コードが流体に侵されるのを防ぎます。

※推奨使用温度: 5 ~ 35℃

※上記以外の寸法、仕様も製作しています。

口元
キャップ

デリバリー
専用

耐薬品用デリバリーサクションホース（内外面黒色（内面ゴム材質ブチルゴム））

在庫	内 径			コード数	ワイヤー数	最高使用圧力	最大真空圧	最小曲げ半径	概算質量
	呼 称	mm		CP	W	MPa	kPa	mm	kg/m
-	25	1	25.4	2	1	1.0	87	200	1.5
-	32	1 1/4	31.8	2	1	1.0	87	255	1.9
-	38	1 1/2	38.1	2	1	1.0	87	305	2.1
-	50	2	50.8	2	1	1.0	87	400	2.7
-	65	2 1/2	63.5	4	1	1.0	87	520	4.2
-	75	3	76.2	4	1	1.0	87	600	4.8
-	100	4	101.6	4	1	1.0	87	800	7.4
-	125	5	127.0	6	1	1.0	67	1,000	10.0
-	150	6	152.4	6	1	1.0	67	1,200	14.8

※塩酸(濃度: max.37%)などの輸送に使用できます。

両端末に口元キャップ加工を施しており、補強コードが流体に侵されるのを防ぎます。

※推奨使用温度: 5 ~ 35℃

※上記以外の寸法、仕様も製作しています。

口元
キャップ

デリバリー
サクション
共用